



# LEGA 1070A

Designazione convenzionale: P-Al 99,7  
Designazione DIN: Al 99,7

## ANALISI CHIMICA

%	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Impurità Ciascuna	Impurità Totale	Al
MIN	0	0	0	0	0	0	0	0	-	99,7
MAX	0,20	0,25	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03	0,3	-	-

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

### BARRA ESTRUSA

STATO METALLURGICO	Dimensioni (mm)		Rm (Mpa)		Rp0,2 (Mpa)		A %	A50 mm %
	D	S	min	max	min	max		
F, H112	tutte	tutte	60	-	20	-	25	23